

# Brander Isofix

<b>OMSCHRIJVING</b>	Grondeermiddel met isolerende eigenschappen voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersie.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het isolerend gronderen van licht tot sterk zuigende ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen. In het bijzonder geschikt voor het isoleren en gronderen van vergeelde gipskartonplaten. Het vastzetten van licht tot matig zuigende minerale ondergronden die licht poederen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Goede isolerende werking</li><li>• Nivelleert onregelmatig zuigende ondergronden</li><li>• Goede fixerende werking</li><li>• Af te werken met dispersieverven</li><li>• Niet verzeepbaar</li><li>• Oplosmiddelvrij (VOC &lt; 1 g/l)</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. Mat
<b>VERPAKKING</b>	Jerrycan van 1 liter en 5 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : ca. 1,01 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 32 vol.% Vlampunt : niet van toepassing  <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b> Kleefvrij na : 1-2 uur Overschilderbaar na : ca. 24 uur
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 8-11 m <sup>2</sup> /liter.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval tot aantasting van het product leiden. Zie ook Brander Informatieblad 1391.
<b>VERWERKINGS-CONDITIES</b>	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

# Brander Isofix

## SYSTEMEN

## ISOLEREN

### Sterk zuigende ondergrond

- 1 laag onverdunde Brander Isofix.

### Licht tot matig zuigende ondergrond

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater
- 1 laag Brava Isotex.

### Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.
- 1 laag Brava Isotex.

## GRONDEREN / FIXEREN

### Sterk zuigende ondergrond

- 1 laag onverdunde Brander Isofix.

### Licht tot matig zuigende ondergrond

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.

### Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert

- 1 laag Brander Isofix verdund met 4 volumedelen leidingwater.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### Kwast

Blokwitter.

### Verdunning

Afhankelijk van de toepassing onverdund tot 1:4 verdund. Zie rubriek 'Systemen'.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik, met water.

## VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Isofix.

## HOUDBAARHEID

ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

## REFERENTIES

### Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390